

senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG  
5723 Uttendorf, Gewerbestrasse 12  
Tel. +43 (0) 65 63 2 00 20-0  
office@senova.com

Niederlassung Wien, NÖ, Bgld  
1230 Wien, Wiegelestraße 38, Zufahrt Gastgebgrasse  
Tel. +43 (0) 18 65 87 22-0  
wien@senova.com



<b>Technische Eigenschaften von:</b>		<b>senoboard® HPL/MHPL (HPL/MHPL)</b>		
<b>Ausgabe / Datum:</b>		1 / 17-10-2021		
Charakteristik	Einheit	Testmethode	Wert	
<b>MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN</b>				
Charpy Schlagzähigkeit	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	15	
Zug E-Modul	MPa	ISO 527	7 000	
<b>ALLGEMEIN</b>				
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1,3	

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die bei der Bearbeitung auftreten, können wir nicht übernehmen. Die aktuellste Ausgabe / Datum ist zu beachten.